

ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАСАДНЫЕ

для устройства систем навесных вентилируемых фасадов, облицовки наружных и внутренних стен, перегородок, малых архитектурных форм.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Обозначение ТНПА	Фактическое значение
Плиты декоративные фасадные типа ПП, рядовые, длиной 285 мм, шириной 60 мм, толщиной 20 мм, коллекция -33, цвет - 29: ПП Р 285.60.20-33.29 - ТУ ВУ 690832476.001.2025		
Верхний вид и качество поверхности	Визуально	Цвет серый, гладкая лицевая поверхность
Геометрические размеры, мм - длина - ширина - толщина	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	284 ÷ 285 60 ÷ 61 19 ÷ 21
Отклонение от номинальных размеров, мм - по длине - по ширине - по толщине	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ± 2,0 мм* ± 2,0 мм* ± 1,0 мм*	-1,0 1,0 -1,0÷1,0
Отклонение ребер от прямолинейности, мм	ГОСТ 26433.0-85	1,0
Отклонение граней от плоскости, мм	ГОСТ 26433.1-89	1,0
Отклонение граней от перпендикулярности, мм	ГОСТ 26433.1-89	0
Отклонение фактического размещения элементов крепления от проектных - по глубине - по ширине - по толщине	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ± 2,0 мм* ± 2,0 мм* ± 1,0 мм*	1,1 0,7 0,6
Масса изделия, кг	СТБ 1374-2003	0,72
Плиты декоративные фасадные типа ПСР, рядовые, длиной 241 мм, шириной 70 мм, толщиной 25 мм, коллекция -30, цвет - 29: ПСР Р 241.70.25-30.29 - ТУ ВУ 690832476.001.2025		
Верхний вид и качество поверхности	Визуально	Цвет серый, гладкая лицевая поверхность
Геометрические размеры, мм - длина - ширина - толщина	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	241 ÷ 242 69 ÷ 70 25 ÷ 26
Отклонение от номинальных размеров, мм - по длине - по ширине - по толщине	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ± 2,0 мм* ± 2,0 мм* ± 1,0 мм*	+1,0 -1,0 +1,0
Отклонение ребер от прямолинейности, мм	ГОСТ 26433.0-85	2,0
Отклонение граней от плоскости, мм	ГОСТ 26433.1-89	1,0
Отклонение граней от перпендикулярности, мм	ГОСТ 26433.1-89	1,0
Отклонение фактического размещения элементов крепления от проектных - по глубине - по ширине - по толщине	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ± 2,0 мм* ± 2,0 мм* ± 1,0 мм*	1,0 0,6 0,5
Масса изделия, кг	СТБ 1374-2003	0,89
Образцы из бетонной смеси для изготовления плит декоративных фасадных		
Водопоглощение, %	ГОСТ 12730.3-2020	5,8
Предел прочности при изгибе, МПа	СТБ 1374-2003 п. 6.2	5,93
* - требования ТУ ВУ 690832476.001-2025		
Класс бетона по прочности на сжатие - прочность бетона на сжатие, МПа	ГОСТ 10180-2012 п.7.2	39,9
Марка бетона по морозостойкости - прочность на сжатие контрольных образцов, МПа - прочность на сжатие основных образцов (5 циклов замораживания - оттаивания, третий метод - F150), МПа - потеря прочности, %	ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 п.6.2,п.7 ГОСТ 10180-2012 п.7.2п.8	F150 39.4 38.3 2.8
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг (класс)	ГОСТ 31108-94 МВИ МН 4779-2013	89,75±11,90 1